

Slovlux tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo

Charakteristika

Tenkovrstvá syntetická lazúra na drevo.

Použitie

Slovlux tenkovrstvá lazúra sa vo farebných odtieňoch používa ako lazúrovací náter pre vonkajšie a vnútorné nátery dreva, drevovláknitých a drevotriekových materiálov a rôznych výrobkov z dreva. Je vhodný na nátery obloženia stien, chát, balkónov, plotov, záhradného nábytku, drevostavieb a pod. Bezfarebný je určený na napúšťanie dreva, alebo na vytvorenie bezfarebného náteru v interiéri. Preniká hlboko do štruktúry dreva a vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dobrou odpudivosťou proti vode.

Návod na použitie

Slovlux tenkovrstvá lazúra sa nanáša na čisté, suché a odmastené drevo pri teplotách 10 až 25 °C. Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať.

Nanášajte v 2 –3 vrstvách pre exteriér, v 1 –2 vrstvách pre interiér v intervale 12-24hod. Nevsiaknutý lak je potrebné po 10 minútach zotrieť suchým štetcom alebo suchou handrou, čím sa zvýrazní štruktúra dreva.

Staré nátery sa dajú ľahko obnoviť jednoduchým pretretím bez nutnosti odstraňovania.

V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitého prípravku kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Slovlux tenkovrstvá lazúra nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním, máčaním.

Výdatnosť

7 – 11 m²/l v jednej vrstve podľa nasiakavosti dreva

Zasychanie

12-24hod.

Balenie

0,75 l, 2,5 l, 10 l.

Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplotách do 25 °C.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby .

Farebné odtiene

13 farebných odtieňov