



Technický list 07.86 **Prísada do omietky proti vlhkosti**

Výrobok Jednozložkový multifunkčný prípravok, určený pre cementové a vápenno - cementové omietky, škárovanie a injektážne malty. Pre prípravu sanačných omietok na vlhké murivo a murivo s vysokým obsahom výkvetotvorných solí (do vlhkosti muriva 10% hmôt.).

Vlastnosti

- Zlepšuje spracovateľnosť, zjednodušuje nanášanie;
- Zvyšuje odolnosť omietok proti mrazu a vlhkosti;
- Celkom nahradzuje vápno, zvyšuje príľnavosť omietok k podkladu;
- Umožňuje voľnú difúziu vodných pár;
- Znižuje riziko výskytu mokrych máp, piesní a výkvetov;
- Zvyšuje možnosť použitia širšej frakcie piesku;
- Zvyšuje životnosť vápenných a vápenno-cement. omietok a injektážnych mált;
- Vo vápenno-cementových omietkach úplne nahradzuje vápno;

Použitie

- Vhodný pre všetky typy cementových, vápenno - cementových a vápenných omietok, sanačných omietok a injektážnych mált;
- Vhodný pre vápenno - cementové omietky a pre škárovanie.

Balenie Fľaša 1l, bandaska 5l
Farba Nažltla

Technické údaje

Konzistencia	-	kvapalina	
Hustota	kg/l	1,01	
Obsah chloridu	%	0	
Prevzdušnenie	%	10 - 40	
Aplikačná teplota	°C	+5 / +25	
Spracovateľnosť malty	hodín	max. 1	(pri teplote 20 až 25°C)
Možnosť pretierať	dny	14 - 28	(podľa teploty podkladu, okolitého vzduchu a relat.vlhk)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +35°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!)
Dávkovanie	l	0,5 – 1,0	(na 50 kg suchej zmesi - cement a vápno)
Doporučená tl. omietky	mm	25 – 30	(nad úroveň terénu v troch vrstvách)
Doporučená tl. omietky	mm	45 - 50	(pod úroveň terénu v troch vrstvách)

Obmedzenie Nestanovené – používať pre daný účel.

Príprava sanačnej zmesi Cement, murovací piesok – frakcia 0-2 mm alebo 0-4 mm pre štukové omietky (tzv. fajnová), Pre škárovacie malty (hr. škáry do 4 mm) frakcia 0-1 mm. Maltovou zmes nutné pripravovať strojným zariadením.

Podklad Sanovaný podklad musí byť súdržný, dokonale zbavený pôvodnej omietky, všetkých nečistôt a prachu.



Technický list 07.86 Prísada do omietky proti vlhkosti

- Pokyny** Starú omietku je nutné celoplošne odstrániť na pôvodné murivo až do výšky cca 100 cm nad hranicu vystupujúcej vlhkosti. Ložné i zvislé škáry muriva je treba mechanicky vyškrabnúť do hĺbky cca 2 cm. Poškodené murovacie prvky nutné opraviť murovacou maltou alebo celkom nahradiť. Prísadu pridávame súčasne so zmesovou vodou alebo ihneď po nej, za stáleho miešania pridávame piesok, cement a prípadne vápno.
- Upozornenie** Výrobok nie je pri danom použití nebezpečný, odporúčame používať ochranné pracovné prostriedky.
- Čistenie** Materiál: voda
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky
- Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 07.86».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 23.06.2008 Vyhotovené dňa: 19.01.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.