



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### LIGNOLAK

vodou riediteľný jednozložkový akryl-uretánový lak na parkety a nábytok  
lesk, mat

**Zloženie:** Roztok špeciálny aditív upravujúcich vlastnosti hotového laku vo vodnej disperzii akryl-uretánového kopolyméru.

**Použitie:** Lignolak je určený na zhotovenie transparentných náterov dreva, drevených podláh, parkiet, schodníc, drevovláknitých dosiek a nábytku v interiéri. Lignolak je vhodný pre aplikáciu na hračky a detský nábytok podľa STN EN 71/3. Lak bol testovaný na protikĺznosť podľa STN 74 4507.

**Návod na použitie:** Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch. Parkety nesmú byť pred lakovaním voskované, ani obsahovať zvyšky vosku. Starý náter je potrebné dokonale zbrúsiť. Prvý náter sa aplikuje zriedený 10% - mi vody. Po zaschnutí pri izbovej teplote po 5 hod. sa povrch zľahka prebrúsi a odstráni sa brúsny prach. Druhý a tretí náter sa aplikuje neriedený v 5 hodinových intervaloch. Po 24 hod od posledného náteru je možné po podlahe chodiť. Po 7 dňoch je možné podlahu zaťažiť nábytkom. Spotreba laku je 10 -12 m<sup>2</sup>/kg na jeden náter.

Vzhľad: mliečne sfarbená disperzia

Hustota: cca 1,0 g cm<sup>-3</sup>

Obsah neprchavých látok: min. 30% hm

Výtoková doba F4 (23°C): min.25s

pH: 7-8

Tvrdosť kyvadlom: min. 55%

Stupeň lesku: 60%

Riedi sa vodou! Chrániť pred mrazom!

Skladovanie: skladovať pri teplote +5 až +25°C na suchom a dobre vetranom mieste.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.